



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

DESCRIZIONE

NOX-RUST® Thread Protector è un rivestimento in gel formulato per disperdere acqua e per proteggere i filetti delle tubazioni dalla ruggine. Usato comunemente nell'industria petrolifera in combinazione con i tappi di protezione dei filetti, questo composto si applica direttamente ai filetti delle tubazioni o aste di perforazione e ai tappi. Il film è un grasso semifluido. La consistenza tipica (grado NGLI compreso tra 0 e 00) è inferiore a quella dei composti concorrenti (tipicamente NGLI 1), che garantisce una più facile applicazione sul campo. E nonostante la consistenza sia inferiore, la durata media in ambiente a nebbia salina è di 7.000 ore, di gran lunga superiore ai rivestimenti dei competitor che raggiungono solo 2.000 – 4.000 ore.

APPLICAZIONE

NOX-RUST® Thread Protector è formulato per essere utilizzato così come fornito. Verificare la consistenza uniforme prima dell'uso. Generalmente, non è necessario mescolare continuamente. Se il prodotto si addensa a causa della bassa temperatura di conservazione, spostare il prodotto in un ambiente dalla temperatura più mite prima dell'applicazione. NON DILUIRE NOX-RUST® Thread Protector. Una diluizione errata danneggia la formazione della pellicola e la prestazione del prodotto. Daubert Chemical Company raccomanda che al momento dell'applicazione la temperatura ambientale e la temperatura del prodotto siano comprese tra 10° e 35°C (50° e 95°F). NOX-RUST® Thread Protector può essere spruzzato o applicato con una spazzola.

AVVERTENZA

Fare riferimento alla Scheda dei Dati di Sicurezza per informazioni aggiuntive sulla movimentazione e sulle misure di pronto soccorso.

PREPARAZIONE SUPERFICIE

La massima prestazione di NOX-RUST® Thread Protector si ottiene solo quando le superfici metalliche da proteggere sono pulite, asciutte, prive di ruggine, olio e residui di lavorazione. Daubert Chemical Company raccomanda che al momento dell'applicazione del prodotto la temperatura del substrato metallico sia 10-35°C (50-95°F).

CONSERVAZIONE

Conservare NOX-RUST® Thread Protector a una temperatura compresa tra 10-35°C (50-95°F). Si raccomanda di mescolare prima dell'uso per garantire una consistenza uniforme.

RIMOZIONE

I normali componenti (come TecPlex® Thread Seal) possono essere applicati direttamente su NOX-RUST® Thread Protector. Tuttavia, può essere rimosso con un panno e un solvente a base di diluente, un lavaggio alcalino caldo o con vapore a bassa pressione.

NOTA

Durante lo stoccaggio si sconsiglia di applicare qualsiasi prodotto sopra o sotto il NOX-RUST® Thread Protector. L'uso di rivestimenti aggiuntivi può causare incompatibilità chimica, con effetti negativi per la prestazione del rivestimento come indicato nella sezione "Dati di Laboratorio". Nel caso in cui sia necessario usare un prodotto insieme al NOX-RUST® Thread Protector, sarà necessario ottenere l'autorizzazione scritta di Daubert Chemical Company.

distribuito da RENOX® lubrificanti & additivi

DAUBERT CHEMICAL COMPANY, INC.





INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

DATI DI LABORATORIO

PROPRIETÀ TIPICHE	VALORI TIPICI
Aspetto	Beige
Punto di infiammabilità, PMCC (Penske Martin Closed Cup), Minimo	>=202°C (395°F)
Densità, Peso/Gallone @ 25°C (77°F)	7,65 libbre/gallone
Peso specifico @ 15,6°C (60°F)	0,92
Viscosità, Brookfield #6, 10 RPM, 25°C (77°F)	15.000 - 25.000 cP
Non-Volatile % per Peso	>99%
Contenuto Organico Volatile (VOC)	0 libbre/gallone
Resistenza al lavaggio con acqua	Eccellente
Prove di corrosione accelerata:	
Nebbia salina 5% (Ore)	
ASTM B-117 @ Raccomandato DFT (Pannelli in Acciaio Lucidato 2x4x1/8 pollici)	>7.000 ore

FARE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA DEI DATI DI SICUREZZA PER INFORMAZIONI SANITARIE.

GARANZIA: Daubert Chemical Company, Inc. ("Daubert") garantisce che tutti i suoi prodotti sono privi di difetti di materiali o lavorazione. DAUBERT NON RILASCIA ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, RELATIVAMENTE AI SUOI PRODOTTI , COMPRESE, A FINI ESEMPLIFICATIVI E NON ESAUSTIVI, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER SCOPI SPECIFICI. INOLTRE, DAUBERT NON SI ASSUME ALCUNA GARANZIA IMPLICITA
DERIVANTE DA TRANSAZIONI E USI COMMERCIALI. Tutte le richieste effettuate in virtù della presente garanzia devono essere effettuate per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti presso lo stabilimento dell'acquirente e prima di lavorare ulteriormente i prodotti o combinarli con altri materiali o prodotti. La responsabilità di Daubert, sia in virtù della presente garanzia sia per contratto, atto illecito, negligenza o altrimenti, è limitata al rimborso del prezzo di acquisto netto pagato per i prodotti la cui difettosità è stata dimostrata o, a discrezione di Daubert, alla riparazione o sostituzione di detti prodotti successivamente alla loro restituzione a Daubert con trasporto prepagato. QUANTO QUI PREVISTO COSTITUISCE L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO PER L'ACQUIRENTE E DAUBERT NON SARÀ RESPONSABILE IN NESSUNA CIRCOSTANZA DI DANNI ACCIDENTALI O INDIRETTI. I rappresentanti di Daubert o altri soggetti non sono autorizzati a modificare la presente garanzia in alcun modo o ad assumere per conto di Daubert altre responsabilità in relazione alla vendita o all'uso dei suoi prodotti.

ATTENZIONE: I dati, le dichiarazioni e le raccomandazioni contenuti nella presente scheda tecnica di prodotto si basano su attività di prova, ricerca e sviluppo condotte da Daubert in maniera estremamente accurata e Daubert ritiene che essi possano servire come linee guida affidabili. Tuttavia, il presente prodotto è soggetto a numerosi usi in condizioni variabili al di là del controllo di Daubert e di conseguenza Daubert NON garantisce l'idoneità del presente prodotto a usi specifici. Daubert raccomanda agli utenti di testare il prodotto prima dell'uso in modo tale da accertarne l'idoneità alle condizioni di produzione e agli usi specifici.

©2017 Daubert Chemical Company, Inc. Tutti i diritti riservati
TecPlex® è un Marchio di Fabbrica Registrato di Daubert Chemical Company, Inc. 19 giugno 2017

RENOX® lubrificanti & additivi
Via del Bosco, 12 • 60012 Trecastelli (AN) Italia • tel. (+39) 071 7950558
Visita il nostro sito web www.renox.com • e-mail: renox@renox.com

DAUBERT CHEMICAL COMPANY, INC.